



Peintures, vernis et
produits connexes - NF 130
www.ecolabel.fr



Peinture acrylique mate, additivée en siloxane

DÉFINITION

Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane, à l'aspect mat

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Neuf et entretien.
- Recommandé pour plafond en pièces sèches
- Etat de finition A

SPÉCIFICITÉS

- Matité profonde.
- Blancheur élevée.
- Véritable monocouche.
- Grande blancheur durable dans le temps.

POINTS FORTS

- Minimise les risques de reprise sur grandes surfaces sous lumière rasante.
- Esthétique conforme aux tendances actuelles.
- Respect de l'environnement et de la santé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat au poché arrondi
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	< 1 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	37 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	55 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,44 (± 0.05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	Monocouche : 6 à 8 m ² /L Bicouche : 8 à 12 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec : 3 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc
Conditionnements :	3 L - 15 L